

VISCOsil Fondo

PENETRACE POD SILIKONOVÉ TENKOVRSŤVÉ OMÍTKY

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Příprava podkladu pod silikonové omítky. Snižuje a sjednocuje savost podkladů. Zvyšuje soudržnost následných vrstev s podkladem. Zpomaluje dobu schnutí konečných povrchových úprav.

Základní barva je bílá, možnost tónování.

SLOŽENÍ

Organické pojivo, minerální přísady, voda.

TECHNICKÉ PARAMETRY

SPOTŘEBA

Doba schnutí	12 – 24 hod*
Orientační spotřeba (kg/m ²)	cca 0,20**
pH	8 ± 0,5
Objemová hmotnost	cca 1,6 kg/dm ³

*Doba schnutí je závislá na klimatických podmínkách v době aplikace a schnutí.

**Spotřebu může ovlivnit druh a nasákavost podkladu, proto doporučujeme ověřit spotřebu na konkrétní podklad.

VHODNÉ PODKLADY

Základní vrstva ETICS, betonové a jiné minerální podklady, vápenocementové a sádrové omítky, cementotřískové a sádrové desky.

Podklad nesmí být vodoodpudivý.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, soudržný, vyzrálý, zbavený prachu, starých nátěrů, odbedňovacích nebo jiných separačních prostředků. Podklad musí být dostatečně vyzrálý.

Nové podklady: Na dostatečně vyzrálou základní vrstvu ETICS, vyzrálé betonové povrchy, vápenocementové omítky, cementotřískové desky.


Staré podklady: Výkvěty, solné povlaky, nesoudržné staré nátěry je třeba mechanicky odstranit, případně omýt tlakovou vodou nebo párou a následně zajistit vyschnutí. Podklad napadený houbami nebo řasami je třeba důkladně očistit, následně ošetřit vhodným přípravkem. Mírně nerovné, méně soudržné nebo popraskané plochy se upraví vhodnou stěrkovou hmotou (např. VISCOflex). Takto upravené podklady se nechají důkladně vyzrát a následně se aplikuje 1x penetrační nátěr.

ZPŮSOB APLIKACE

Před aplikací důkladně promíchat míchadlem na malé otáčky. Penetrace se aplikuje fasádním válečkem nebo štětkou v jedné stejnoměrné vrstvě. V případě aplikace na vysoce savé podklady aplikujte ve dvou vrstvách s technologickou přestávkou min. 12 hodin. Doba schnutí penetrace může být ovlivněna klimatickými podmínkami v době aplikace a schnutí. Aplikace na nedostatečně vyzrálý nebo vlhký podklad může nepříznivě ovlivnit vzhled a životnost konečné povrchové úpravy.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Plochy vystavené přímému slunečnímu záření, dešti nebo silnému větru se doporučuje chránit vhodným způsobem po dobu aplikace a dobu schnutí. Teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Doba schnutí je závislá na druhu podkladu a klimatických podmínkách v době aplikace (min. 24 h při teplotě vzduchu 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65%).



VISCOsil Fondo

PENETRACE POD SILIKONOVÉ TENKOVRSŤVÉ OMÍTKY

Doporučuje se zajistit ochranu prostupujících prvků a přilehlých konstrukcí (oplechování, střešní krytina, chodníky apod.) před znečištěním. V případě, že dojde ke znečištění, je třeba rychle omýt znečištěná místa větším množstvím čisté vody.

ŘEDĚNÍ

Doporučené ředění na balení 20 kg - 2 l vody, na balení 5 kg – 0,5 l vody.

LIKVIDACE ODPADŮ

Nepoužité zbytky výrobků lze po vyschnutí vody ukládat na povolenou skládku odpadů. Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKO-KOM a.s., Praha.

BEZPEČNOST PRÁCE

Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní opatření. Používat osobní ochranné prostředky.

Úplné informace z hlediska bezpečnosti a hygienických předpisů viz bezpečnostní list.

SKLADOVÁNÍ

V originálním uzavřeném balení při teplotě od +5°C do +25°C po dobu max. 12 měsíců od data výroby. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

BALENÍ

Plastový kbelík 5 kg, paleta – 60 kbelíků = 300 kg.

Plastový kbelík 20 kg, paleta – 24 kbelíků = 480 kg.