



VISCOfinal MULTI

JEMNÁ BÍLÁ STĚRKA S VLÁKNY

POPIS A POUŽITÍ

VISCOfinal MULTI je jemná bílá vápeno-cementová stěrka 3 v 1. Lze ji použít v interiéru nebo exteriéru jako lepicí a vyrovnávací stěrku (díky vláknům není nutné vkládat výstužnou síťku-perlinku), v tenké vrstvě jako štuk a v silnější vrstvě (až 50mm) jako modelovací omítku. Stěrkovat lze staré i nové podkladní omítky, beton a cementem pojené desky apod. Omítku lze také použít na opravy historických fasád, které nejsou pod památkovou ochranou a u kterých není možné použít běžně používané stavební lepidlo s výstužnou tkaninou.

SLOŽENÍ

Minerální plnivo, bílý cement, vápenný hydrát a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti hmoty.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zrnitost směsi 0-0,5 mm

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný a nosný, dostatečně vyzrálý, bez výkvětů, zbaven špíny, prachu, olejů, tuků, vosků, zbytků barvy a jiných materiálů, které mohou snížit přilnavost směsi k podkladu. Podklad nesmí být zmrzlý. Případné nerovnosti odstraňte zednickým škrabákem. Savější soudržné podklady penetrujte výrobkem VISCOpen UNI nebo PLUS naředěnými podle návodu. Málo savé nebo zvětralé podklady doporučujeme penetrovat výrobky VISCOpen HP nebo NANO.

TEPLOTA PŘI ZPRACOVÁNÍ

Minimální teplota vzduchu a podkladu při zpracování je 5°C.
Maximální teplota vzduchu a podkladu při zpracování je 30°C.

MNOŽSTVÍ ZÁMĚSOVÉ VODY

Na 1 kg suché směsi použijte cca 0,34-0,38 l vody pitné vody

ZPRACOVÁNÍ

Suchou směs vsypte do předepsaného množství pitné vody a důkladně promíchejte po dobu 3 – 5 minut nízkootáčkovým mísidlem, nechte 5 minut odstát a poté opět krátce promíchejte. Během zpracování, ani po skončení doby zpracovatelnosti, nedolévat další vodu. Tmel se nanáší na předem připravený podklad, nejlépe ocelovým nebo plastovým hladítkem. Aplikační tloušťka je 1-50mm, Po zavadnutí zatočte filcovým nebo pěnovým hladítkem. Zavadlou omítku je také možné zahladit pomocí nerezového hladítka.

SPOTŘEBA

Na vrstvu tloušťky 1mm se spotřebuje 1,15 kg/m²



VISCOfinal MULTI

JEMNÁ BÍLÁ STĚRKA S VLÁKNY

DOBA ZPRACOVATELNOSTI

Při teplotě 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu cca 120 minut.

ÚDRŽBA

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

HYGIENA A BEZPEČNOST PRÁCE

Výrobek patří mezi nebezpečné pro zdraví. Obsahuje látky, které mají dráždivý účinek na pokožku a sliznice. Směs rozmíchaná s vodou je vysoce alkalická. Nebezpečné je zejména požití nebo stříknutí rozmíchané směsi do očí. Při práci je potřeba používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. **Výrobky na bázi cementu mají, v souladu s platnými právními předpisy, obsah rozpustného šestimocného chromu snížený redukčním činidlem, účinným po celou dobu životnosti.**

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Materiál je mírně hygroskopický. Skladujte pouze v originálních, dokonale uzavřených obalech, chráněných před přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Materiál je nehořlavý. Při skladování dodržujte platné právní předpisy BOZP a ŽP. Při dodržení skladovacích podmínek je záruční doba 12 měsíců od data výroby. Při přepravě chraňte před vlhkem a deštěm.

LIKVIDACE ODPADŮ

Nepoužité zbytky výrobků lze po vyschnutí vody ukládat na povolenou skládku odpadů. Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění.

UPOZORNĚNÍ: Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

BALENÍ

Papírové pytle 25 kg s PE vložkou (42 ks na paletě).

Papírové pytle 5kg s PE vložkou (126 ks na paletě)